



<i>Index</i>	<i>Zoutbelasting</i>	<i>Jahn Pleisterproduct</i>
	0-500 μ S	jahn K25 Historische Kalkpleistermortel (binnen + buiten)
	500-1000 μ S	jahn K60 Kalkpleistermortel Type grof (binnen + buiten)
	1000-1500 μ S	jahn M60 Pleistermortel Type E (binnen + buiten)
	1500-2000 μ S	jahn M60 Pleistermortel Type C (binnen) type D (buiten)
	2000-3500 μ S	jahn M60 Pleistermortel Type CURA (binnen + buiten)
	>3500 μ S	jahn M60 Pleistermortel Type CURA Speciaal aangepast aan het object

Te uwer informatie: zie achterzijde

© 2005 Jahn International Restauratietechnieken b.v.

jahn Pleisterindex

De Jahn pleisterindex is een unieke wegwijzer met betrekking tot de Jahn pleistermortel varianten. Dit overzicht helpt u bij het maken van een keuze in het geval dat u over informatie beschikt betreffende de zoutbelasting van het object. Bij elke gradatie staat een type pleistermortel vermeld die hiervoor geschikt is. Is de zoutbelasting onbekend of zijn er onduidelijkheden, dan vernemen wij dat graag van u.

Mortelproducten Op Maat

Jahn International Restauratietechnieken bv

St. Anthoniusplaats 9
6511 TR NIJMEGEN
The Netherlands
Phone +31 (0)24 360 71 11
Fax +31 (0)24 329 42 35
Internet <http://www.jahn-international.com>
E-mail: info@jahn-international.com