

Jahn M10 STABILISATOR

In der Praxis treffen wir immer wieder mit Denkmälern und anderen Objekten zusammen, bei denen der Untergrund so problematisch ist, dass die einwandfreie Haftung der Jahn-M-Produkte nicht ohne weiteres gewährleistet werden kann. Beispiele hierfür sind glatte Betonflächen, harte Natursteinoberflächen und mit Kunststoffen modifizierte Anstriche.

Um auch solche Untergründe fachgerecht behandeln zu können, haben wir den Jahn M10 Stabilisator für unser Lieferprogramm entwickelt. Dieser Stabilisator gewährleistet eine dauerhafte Haftung zwischen dem Untergrund und unseren Jahn M-Produkten. Darüber hinaus findet der Jahn M10 Stabilisator auch Verwendung um anderen Jahn M-Produkten bei unsicheren Untergründen noch stabilere Eigenschaften zu geben.

Anwendung und Verarbeitung:

- Zur soliden Haftung aller Jahn M-Produkte auf "schwierigen" Untergründen, also beispielsweise auf glatten und geschlossenen Beton- und Natursteinoberflächen und mit Kunststoff modifizierten Anstrichen.
Die zu behandelnde Oberfläche muss zunächst von Schmutz, Staub, Fett und losen Teilen gereinigt werden. Dann wird der Untergrund im Mischungsverhältnis 1:4, 250 ml M10 auf 1 l Wasser, mit Pinsel oder Quast vorgestrichen.
- Zur Stabilisierung anderer Jahn-M-Produkte. Außer zur Haftverbesserung auf unsicheren Untergründen findet der Stabilisator auch Verwendung, um dem anschließend anzubringenden Mörtel zusätzliche Stabilität zu verleihen. Hierzu mischen Sie zunächst den Stabilisator im Verhältnis 1:20 mit Wasser und rühren anschließend mit dieser Mischung den Mörtel im entsprechenden Verhältnis an.

Bevor Sie die ganze Fläche behandeln, empfehlen wir auf geeigneter Oberfläche einen Probe vorzunehmen.

Verpackung: Der Jahn M10 Stabilisator wird standardmäßig in Verpackungseinheiten von 10 kg, geliefert.

Verbrauch: Der Verbrauch hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab und ist versuchsmäßig festzustellen.

Lagerung: Der Jahn M10 Stabilisator ist frostfrei bei Temperaturen zwischen 5°C und 25°C zu lagern.

Haltbarkeit: Der Jahn M10 Stabilisator ist in der geschlossene Originalverpackung bei sachgemäßer Lagerung 6 Monate haltbar.

Technische Daten

Die untenstehende Tabelle enthält die Daten über die mechanischen und physikalischen Eigenschaften des M10 Stabilisators. Wir weisen darauf hin, daß diese Werte unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Unsere Erfahrung zeigt, daß die Werte in der Praxis abweichend ausfallen können. Im Endergebnis muss dies jedoch keine Verschlechterung bedeuten.



Typ		
Copolymere Dispersion von Vinylazetat und Vynilversetat mit einem Zellulosederivat als Schutzkolloid		
Eigenschaften		
Alkalibeständig, Flexibilität		
Technische Daten, Jahn M10 Stabilisator		
Viskosität [mPa.s]	3,00	5,00
Feststoffgehalt [%]	49,00	52,00
pH-Wert	4,00	6,00
Dichte [g/cm ³]	ca. 1,06	
Korngröße [nm]	ca. 500,00	
Elektr. Ladung		Anionogen
Schutzkolloid		Zellulosederivat
MFT		ca. 14
Film		klar, transparent, leicht flexibel

Der Jahn M10 Stabilisator kann bei Lufttemperaturen unter 5°C und wenn die unmittelbare Gefahr des Gefrierens der zu verarbeitenden Materialien besteht nicht verarbeitet werden.